

SOLTHANE RD est un revêtement polyuréthane solvanté et non jaunissant pour sols et tous supports non déformables qui se présente sous la forme d'un kit prédosé contenant 3 composants • SOLTHANE RD présente une rugosité qui lui confère une fois sèche une bonne adhérence. **MISE EN OEUVRE : Préparation des supports :** Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépolissées et adhérentes. Pour une bonne adhérence et une longévité accrue du SOLTHANE RD, il est nécessaire de bien préparer le support : Support béton : • le support doit être propre, sain, sec, sans laitance (neutraliser cette alcalinité qui se forme lors des séchages des bétons en utilisant notre Décapant Voile Ciment Arcane) ni remontées capillaires • les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours • la teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche • le support doit présenter une résistance en compression = 25 MPa et en traction = 1 MPa • Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage haute pression. **Application :** • Application du Fixateur Epoxy Arcane selon nos préconisations : laisser sécher minimum 24h et maximum 48h après application du fixateur. • 1ÈRE COUCHE DE SOLTHANE RD : Mélanger la silice HN 38 dans le composant A (base teintée) sous agitation mécanique à vitesse adaptée pour ne pas chauffer le produit. Après homogénéisation du mélange, incorporer le composant B (durcisseur) en respectant les proportions en poids: 1 poids de durcisseur pour 2,33 poids de résine seule soit 30% de durcisseur pour 70% de résine à l'aide d'un agitateur électrique vitesse lente. Laisser reposer 2 min. Malaxer à nouveau avant application. Remuer constamment le mélange tout au long de l'application car la silice est naturellement attirée vers le fond du mélange. Vous appliquerez les 2 couches à 24h d'intervalle minimum et 48h maximum sous peine de voir l'accroche de la 2ème couche diminuer considérablement. **IMPORTANT :** Bien respecter les ratios de mélange si vous fractionnez vos quantités en vous basant sur les ratios suivants : 200g de silice pour 700 g de base teintée pour 300 g de durcisseur. Respecter les recommandations de mise en œuvre du revêtement et la Durée Pratique d'Utilisation indiquées. APPLICATION DE LA 2ÈME COUCHE DE SOLTHANE RD : 24h après la 1ère couche appliquez une 2ème couche. Procédez de la même manière que pour la 1ère couche. **IMPORTANT :** Bien respecter les ratios de mélange si vous fractionnez vos quantités en vous basant sur les ratios suivants : 200g de silice pour 700 g de base teintée pour 300 g de durcisseur. • Appliquer au rouleau en couches croisées de façon uniforme • Nettoyer les outils au diluant epoxy Arcane. **Conditions d'application :** • Température d'application : +5°C à +30°C • Hygrométrie de 80% maxi. • La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.

**DÉLAIS DE MISE EN OEUVRE À +20°C :** Durée pratique d'utilisation : 2h à 20°C • délai hors poussière : 1h 30 à +20°C • sec au toucher : 10 h 30 à +20°C • sec au dur : 21 h à +20°C • délai de recouvrement : 12 heures à 3 jours. • délai de mise en service : - Circulation piétonne : 3 jours - Fort trafic : 5 jours - contact avec les liquides agressifs : 7 jours.

**CONSUMMATION :** Primaire fixateur epoxy : 300g / m<sup>2</sup> sur béton, 150g / m<sup>2</sup> sur carrelage. Solthane RD : 2 couches de 200g / m<sup>2</sup> chacune soit 400 g / m<sup>2</sup>. **CONDITIONNEMENT :** Kit de 6 kg : Comp. A = seau de 3,5 kg - Comp. B = bidon de 1,5 kg - Comp. C = boîte de 1 kg. Kit de 30 kg : Comp. A = seau de 17,5 kg - Comp. B = seau de 7,5 kg - Comp. C = seau de 5 kg.

**STOCKAGE ET CONSERVATION :** Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur. COMP A : Résine / COMP B : Durcisseur / COMP C : Silice HN38

**FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :**  
[www.maison-etanche.com](http://www.maison-etanche.com) ou scannez le QR code.

**IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale :**  
[www.maison-etanche.com/it](http://www.maison-etanche.com/it) o scansionate il codice QR.

**ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial :**  
[www.maison-etanche.com/es](http://www.maison-etanche.com/es) o escanee el código QR.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).  
\*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).  
\*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



# PEINTURE ANTI DÉRAPANTE PITTURA ANTI SCIVOLO PINTURA ANTIDESLIZANTE

## SOLTHANE RD / SOLTHANE - 156

**NON JAUNISSANTE**  
PLAGE DE PISCINE - BATEAU - ESCALIER  
TRI-COMPOSANTS

NON INGIALLENTE  
SPIAGGIA DELLA PISCINA - BARCA - SCALA  
TRI-COMPONENTI  
NO AMARILLEA  
ÁREA DE PISCINA - BARCO - ESCALERA  
TRICOMPONENTE

COMPOSANT A / COMPONENTE A



agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (se inalato). Contiene: QUARTZ. Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri. Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. In caso di malessere, consultare un medico. Smaltire il contenuto/contenitore in un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non respirare le polveri o le nebbie. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

**ES: COMP A : Peligro** - Sólido inflamable. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (en caso de inhalación). Contiene: QUARTZ. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Consultar a un médico en caso de malestar. Desechar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos adecuado. No respirar polvos o nieblas. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

**UFI : SCHF-3432-N00R-5YK9**

Valeur limite UE pour ce produit (CAT A/j) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au max 312 g/l COV.  
Valore limite UE per questo prodotto (CAT A/j) : 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 312 g/l di COV.  
Valor límite de la UE para este producto (CAT A/j) : 500 g/l (2010). Este producto contiene como máximo 312 g/l de COV.

SECCHIO FE40  
Acciaio - Raccolta differenziata.  
Controlla le linee guida del tuo comune locale.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.  
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.  
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

**Composant /  
Componente A :**

**3.5kg**  
 **17.5kg**

**ARCANE INDUSTRIES**   
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride  
13782 AUBAGNE cedex - France  
Tél : 04.42.01.48.65  
Email : [contact@arcane-industries.fr](mailto:contact@arcane-industries.fr)

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)  
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)  
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)