Mastic Colle PVC alu bois - MASTIC SPEEDFIX

DESCRIPTION PRODUIT

Colle contact équivalent néoprène - couleur blanc

Mastic collage rapide équivelant néopène intérieur extérieur bois PVC acier alu maçonnerie lambris plinthe - collage plinthe bois sur placo, plinthe carrelage, bois sur placo, plinthe parquet

AVANTAGES PRODUIT

- Collage rapide équivelant néopène.
- Recouvrable par des peintures

DESTINATION

Toute destination dont le support est éligible.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Collage à froid intérieur et extérieur du : bois, PVC, agglomérés... etc ... sur des éléments de constructions : bois, béton, acier, alu maçonnerie etc...
- Collage d'éléments décoratifs : panneaux légers, lambris, moulures, plinthes, carreaux de faïence.
- Collage de tasseau, baguette, frisette.
- Collage de panneaux bois ou synthétiques.
- Collage de panneaux de doublages isolants (sauf polystyrène, polyéthylène et polyuréthane expansé) sur béton, bois, plâtre, métaux, etc.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Pistolet manuel ou pneumatique

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes.

- Ne pas utiliser sur des surfaces humides.
- Ne pas utiliser en collage de miroirs.
- Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du produit avec le support en termes d'adhérence, de compatibilité chimique et de tachâge, sur la plage de température d'utilisation du produit.

MISE EN OEUVRE

MASTIC COLLE RAPIDE s'applique au pistolet manuel ou pneumatique :

- Couper complètement l'opercule.
- Visser l'embout sur la cartouche.
- Couper le cône selon la largeur du joint à obtenir.
- Monter la cartouche sur le pistolet.
- Presser la détente du pistolet de manière régulière en le guidant manuellement.

RÉALISATION DU JOINT :

- Collage direct : faire un cordon d'environ 6 mm en zig zag, assembler les supports en pressant fortement.
- Double encollage : faire un cordon, mettre en contact les deux surfaces pour effectuer un bon mouillage, séparer immédiatement les supports et attendre de 3 jusqu'à 5 minutes suivant les supports l'évaporation du solvant. Assembler définitivement les deux supports en pressant fortement.
- Les matériaux lourds excédant 10 kg/m² doivent être supportés pendant 8 à 24 heures
- Ne pas solliciter l'assemblage avant 48 heures. Apres séchage, les débordements peuvent s'enlever par actions mécaniques ou se peindre.

RECOMMANDATIONS

- Températures limite d'application : + 5°C à + 40°C.
- Limite de température de service : - 20°C à + 50°C.

PROTECTION

Peinture : Faire des essais pour les différents types de peinture.

SÉCHAGE

- Temps ouvert initial : 2 à 5 minutes
- Temps ouvert final : 30 mn à 20°C.
- Temps de gommage : 5 mn.
- Durcissement et temps de séchage : 2 à 3 jours à 20°C.
- Assembler les surfaces immédiatement.

ENTRETIEN

Aucun

CONSOMMATION

1 cartouche permet en moyenne de réaliser 1 cordon de 5 mm de diamètre sur environ 15 mètres linéaires.

Exemple :

- Plinthe inférieure à 7 cm = 1 cordon.

- Plinthe supérieure à 7 cm = 2 cordons.
- Poutre en polyuréthane = 4 à 8 mètres selon la section.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine.