

Fiche Technique Détaillée

ARCALAQUE 301

Arcalaque 301 est une **peinture spécialement formulée** pour protéger et décorer les surfaces en zinc et en acier galvanisé. Elle est formulée à base de résines de haute qualité qui adhèrent parfaitement aux surfaces galvanisées pour offrir une protection longue durée contre les intempéries, les rayons UV et la corrosion.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



Elle peut être utilisée sur une large gamme d'objets, notamment :

- portails,
- grilles et ferronneries,
- balcons,
- volets,
- rampes,
- serrureries,
- boîtes aux lettres,
- meublier de jardin,
- radiateurs.

La peinture fer ARCALAQUE 301 peut s'appliquer sur une ancienne peinture adhérente et compatible (voir rubrique Application pour plus de détails).

Si vous souhaitez repeindre un portail, volet, salon de jardin en fer simple, suivez notre guide pour appliquer une peinture anti rouille.

Si vous souhaitez repeindre des surfaces en aluminium, vous devez appliquer notre peinture aluminium.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



- Acier galvanisée,
- Zinc.

CONSOMMATION



1L permettra de peindre jusqu'à 12 m² par couche, soit 6 m² en deux couches (recommandé).

Format 0.5 L : +/- 6m² pour une couche

Format 2.5 L : +/- 30m² pour une couche



Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine fermé, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

APPLICATION

OUTILS REQUIS



Pinceau, rouleau laqueur, brosse ou airless (se reporter aux données techniques de votre airless pour l'application de peinture uréthane)

Nettoyage du matériel: au solvant ou au white spirit (immédiatement après emploi).

PRÉPARATION DU SUPPORT



•Métaux sains (galva, zinc): le support doit être dégraissé et déroché avec notre Dégraissant Phosphatant suivi d'un rinçage et

séchage. Ensuite le métal doit être recouvert du PRIMAIRE GALVA & ZINC avant l'application de la peinture de finition.

•Métaux déjà peints : Si la peinture est adhérente, dégraisser le support avec notre Dégraissant Tous Métaux (aqueux) ou

Dégraissant Promoteur d'Adhérence (solvant), poncez légèrement puis dépoussiéré.

Si la peinture est non adhérente et abîmée, vous pouvez utiliser un décapant peinture neutre et solvanté tel que l'ARCADECAP PEINTURE BOIS qui n'endommagera pas le GALVA ou poncez le reste de la peinture en revenant à la procédure métaux sains.

•Métaux déjà rouillés : En cas de forte rouille, éliminez les parties rouillées et non adhérentes à la brosse métallique. Dégraisser

le support avec notre Dégraissant Phosphatant, rincer et sécher. Ensuite il est possible d'appliquer le PRIMAIRE GALVA & ZINC

ou suivre la procédure métaux sains.

MISE EN OEUVRE



Bien remuer la peinture avant application.

S'applique après notre PRIMAIRE GALVA & ZINC, ARCALAQUE 301-P.

Nous préconisons une application en 2 couches. Nous vous conseillons de diluer la 1ère couche avec 3% de White Spirit puis d'appliquer la seconde couche non diluée. Appliquez en épaisseur fine. Nous vous recommandons de commencer par peindre

les angles au pinceau et le reste de la surface au rouleau ou par pulvérisation.

Il est nécessaire d'attendre un minimum de 12h entre 2 couches. Il est préférable d'appliquer la peinture par température ambiante entre 10 et 25°C hors courant d'air.

Voir rubrique consommation pour connaître la consommation par m².

RECOMMANDATIONS



- Attendre un minimum de 12h entre 2 couches.
- Respectez la consommation préconisée.
- Afin d'éviter les traces de rouleau (cordage) : Appliquez la peinture entre 10 et 25°C, sur un support non chaud , sans vent. Effectivement une peinture qui sèche trop vite va marquer.
- Appliquez lors de temps sec sans risque de pluie.
- Toujours bien mélanger la peinture avant utilisation.

Précaution d'emploi:

Port d'EPI obligatoire : Gants en nitrile pour les mains lunettes de sécurité.

En intérieur: travaillez dans une pièce ventilée, en cas de ventilation non suffisante l'usage d'un appareil de protection respiratoire est fortement recommandé (exemple : masque à cartouche).

PROTECTION DU SUPPORT

Cette peinture ne nécessite pas de protection supplémentaire.

SÉCHAGE

Sec au toucher 4h, après application, en atmosphère ventilée (en fonction de la nature du métal, de son état et des conditions atmosphériques).

Laissez sécher au minimum 12 h entre 2 couches.

La peinture ARCALAQUE 301 est complètement sèche en 24h après application de la dernière couche. Afin de faciliter le séchage, procédez à une ventilation suffisante du lieu d'application.

ENTRETIEN

Ce produit ne nécessite pas d'entretien particulier.

Ce produit est lessivable après 3 semaines de séchage.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Pour le RAL 7016 : Peut provoquer une allergie cutanée. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux : Respecter les précautions d'emploi.