

Peinture pour court de tennis anti dérapant - ARCATENNIS

Reference: p-3700043470309



DESCRIPTION PRODUIT

Peinture Tennis Antidérapante :

Peinture pour court de tennis, revêtement pour un terrain anti dérapant anti glissant (intérieur et extérieur). La gamme ARCATENNIS répondra aux besoins de rénovation de salle de sport, basket, volley, gymnase... ARCATENNIS est une peinture composée de copolymères acryliques en phase aqueuse, de pigments et de charges appropriées, adaptée aux bétons poreux, enrobés bitumeux, bois et asphalte

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente opacité.
- Haute durabilité
- Grande facilité d'application
- Sans odeur désagréable.
- Nombreuses couleurs: vert, rouge, noir, bleu, marron, gris.
- Bonne résistance à l'eau, aux conditions météorologiques, et à l'abrasion.
- Antidérapant et antiréfléchissant.

DESTINATION

Convient pour recouvrir les surfaces sols sportifs des terrains de tennis.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

Ciment, asphaltes ou béton.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

- Matériel : Brosse, rouleau, airless
- Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après usage ou trempage dans le nettoyeur sol industriel.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Sur fonds anciens et adhérents : nettoyer avec notre [Nettoyant dégraissant sols industriels](#), rincer abondamment à l'eau et sécher complètement la surface. Dans tous les cas, le support devra être sain, propre et nettoyé de toute saleté et sec.

MISE EN OEUVRE

Dilution du produit :

- 1ère couche diluée de 10 à 15% d'eau.
- 2ème couche diluée de 5 à 10% d'eau maximum.
- Au pistolet airless, ajouter environ 15% d'eau.

Application de la peinture :

- Sur fonds neufs, propres et dépoussiérés : appliquer directement en deux couches.
- Appliquer la peinture sur les courts de tennis à l'aide d'un rouleau spécial grandes surfaces ([monture ici](#)) ou d'un pistolet.

RECOMMANDATIONS

Ce produit n'aucune recommandation particulière.

PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire.

SECHAGE

Sec : 2 à 3 heures

Recouvrable : 12 heures

Mise en service : 48h après dernière couche

ENTRETIEN

Aucun entretien

CONSOMMATION

0,25 kg à 0,35 kg / m² par couche selon la porosité du support soit entre 0.50 et 0.70 kg / m² pour deux couches.
Consommation moyenne pour un court de tennis de 600 m² :

- Surface de jeu : 260m² : 7x25 kg.
- Abords du court : 340m² : 9x25 kg.
- Lignes Blanche : 3x 2.5 litres.

CONSERVATION

Stocker à l'abri du gel. Se conserve 1 an en emballage d'origine.



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1995

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - PEINTURES & ENDUITS DÉCORATIFS

FICHE DE MISE EN OEUVRE