

Fiche Technique Détaillée

ARCAFAÇADE PLIOPROTECT

Peinture façade en phase solvantée à base de résine pliolite, elle permet de rénover et d'imperméabiliser les façades neuves ou anciennes. Durable jusqu'à 25 ans.



SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

DESTINATIONS



La **peinture façade pliolite ARCAFAÇADE PLIOPROTECT** constitue le revêtement d'imperméabilisation et de décoration idéal pour toutes les façades et murs extérieurs. Applicable en horizontal, vertical et/ou en sous-face.

Pour une peinture façade base Résine Acrylique se référer à : ARCAFAÇADE RENOV

Pour une peinture façade base SILOXANE: ARCAFAÇADE SILOXANE

Cette peinture exige une surface plane dû au fait que cette peinture ne cache pas les imperfections, au contraire elle les rend très visibles. Cela est dû à sa caractéristique fluide, cependant, si vous cherchez une peinture plus épaisse qui cache les micro-fissures et défauts du support, privilégiez ARCAFAÇADE RENOV à base de résines acryliques qui est plus garnissante.

MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES



Les supports admissibles sont notamment les suivants :

- Supports non peints : maçonnerie enduite béton, béton, pierres de parement, mortier de ciment, fibrociment, mortier plâtre-chaux, briques, enduit mono-couche.
- Supports peints : anciennes peintures et anciens RPE (revêtement plastique épais) sains en application directe. Sur films farinants, prévoir au préalable une couche de notre fixateur imperméabilisant ARCAFIX.

CONSOMMATION



Selon la nature et la couleur des fonds, **ARCAFAÇADE PLIOPROTECT** s'appliquera en une ou deux couches sur les principaux supports du bâtiment :

En raisonnant en L/m²

4m²/L pour l'ensemble des 2 couches de peinture

8m²/L pour une couche de peinture

Un pot de 10 L permettra de traiter jusqu'à 80m² en 1 couche mais aura une fonction dite décorative.

(applicable uniquement sur un support sans irrégularités)

Si vous désirez avoir une meilleure épaisseur et une membrane plus résistante nous préconisons l'application en 2 couches minimum. (la 1ère couche sera diluée à 2% avec du white spirit)

Un pot de 10 L permettra alors de traiter jusqu'à 40m² pour les 2 couches.

CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Matériel : s'applique à la brosse au rouleau polyamide poils longs (12-18mm), au pistolet airless buses de 15 à 19 / filtre de 100 mesh.

Airless (buse 15 à 19/filtre 100 mesh): diluer avec 2 à 5% de white spirit.

Nettoyage du matériel : White Spirit, immédiatement après usage.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable. ARCAFAÇADE PLIOPROTECT s'applique sur tout fond sain, désinfecté, sec et cohérent dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 et 59/2.

Nettoyage de la façade à l'eau froide à l'aide d'un nettoyeur haute pression (<40 bars) ou jet. Séchage 48h.

Application de notre nettoyant Net façade ou traitement fongicide façade afin d'éliminer les micro organismes et prévenir leur réapparition sous la peinture.

Sur supports fissurés:

Micro fissures : Aspirez, dépoussiérez et rebouchez les fissures avec notre mastic.

Pour les fissures plus importantes: ouvrez, dépoussiérez et rebouchez à l'aide de notre mortier joint souple: ARCAFLEX

Si le support est micro fissuré recommandation de notre peinture ARCAFACADE RENOV

Sur anciennes peintures cloquées, décollées:

Éliminez par grattage, ponçage les parties non adhérentes.

Sur supports très friables, très dégradés:

Utilisation de notre fixateur de fond phase solvanté : ARCAFIX - séchage 2 jours.

Sur supports maçonnés non enduits:

Exemple sur parpaing brut il sera toujours recommandé de venir appliquer un enduit mortier avant de peindre à l'aide d'une peinture façade

MISE EN OEUVRE

La quantité de produit à appliquer et le nombre de couches dépendra de l'état de votre façade (voir onglet consommation)

Sous-couche : dilution à 2% white spirit. Cette sous couche permettra de fixer le fond et favorisera

l'adhérence des couches suivantes.

Appliquez la peinture de haut en bas et croisez les passes à l'horizontal.

La dernière passe se fera à la verticale de haut en bas.

Pour éviter les traces de reprise, peignez un pan de façade en une seule fois.

RECOMMANDATIONS

Toujours bien mélanger la peinture jusqu'à obtenir une substance homogène. Ne jamais diluer avec de l'eau.

La température d'application devra être supérieure à 5°C.

Ne pas appliquer en plein soleil (canicule), par temps de gel ou sur un support gelé, par temps pluvieux, humide ou vent fort.

Bien protéger votre sol avec une bâche, enlever les bandes de masquage avant que la peinture ne soit complètement sèche.

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

PROTECTION DU SUPPORT

Aucune protection ou vernis nécessaire pour cette peinture grâce à son système anti-encrassement.

SÉCHAGE

Recouvrabilité entre chaque couche: 24h - Sec au toucher (20°C) : 2h.

Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air.

ENTRETIEN

Possibilité de nettoyer la peinture avec un nettoyant spécial façade ou détergent neutre.

Consommation

Selon la nature et la couleur des fonds, **ARCAFAÇADE PLIOPROTECT** s'appliquera en une ou deux couches sur les principaux supports du bâtiment :

En raisonnant en L/m²

4m²/L pour l'ensemble des 2 couches de peinture

8m²/L pour une couche de peinture

Un pot de 10 L permettra de traiter jusqu'à 80m² en 1 couche mais aura une fonction dite décorative. (applicable uniquement sur un support sans irrégularités)

Si vous désirez avoir une meilleure épaisseur et une membrane plus résistante nous préconisons l'application en 2 couches minimum. (la 1ère couche sera diluée à 2% avec du white spirit)

Un pot de 10 L permettra alors de traiter jusqu'à 40m² pour les 2 couches.

Conservation

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application.

Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé hermétiquement.

SÉCURITÉ

Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, composés cycliques, substances aromatiques inférieur à 2 %, Hydrocarbures, C9, aromatics. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.