



ÉTANCHÉITÉ TERRASSE

IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO

IMPERMEABILIZACIÓN TERRAZA

ARCATERRASSE
ARCADECK

FORTE ADHÉRENCE

FORTE ADERENZA

GRAN ADHERENCIA



REVÊTEMENT ÉLASTIQUE IMPERMÉABILISANT POUR TOUTES SURFACES CIRCULABLES

RIVESTIMENTO ELASTICO IMPERMEABILIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI PEDONABILI.

REVESTIMIENTO ELÁSTICO IMPERMEABILIZANTE PARA TODAS LAS SUPERFICIES TRANSITABLES.

FR : Application : (Le support devra avoir une pente, pas de stagnation d'eau).

• Matériel : brosse, rouleau laine, pinceau • Appliquer comme une peinture sur tout fond sain, désinfecté, sec, propre et cohérent. 1 couche diluée à 50% d'eau pour fixer le fond (séchage 4 heures), suivie de 2 couches de produit pur (séchage entre couche 24h). Les fissures vivantes importantes seront traitées au préalable. Dans le cas de bétons récents, traiter le support avant d'appliquer ARCATERRASSE. Dans le cas d'anciennes peintures ou d'un support lisse (ex: carrelage), un ponçage est obligatoire. • Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage. • Diluant : Eau.

Recommandations : Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluie, de gel ou de neige, par temps venteux. Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application. • Ne pas appliquer sur des toitures terrasses accessibles à la circulation de véhicules légers et lourds. • Déconseillé dans le cas de toitures terrasses à pente nulle (stagnation d'eau) ou présence de neige prolongée (dans ce cas privilégiez notre résine ARCATHAN). • Ne pas recouvrir ARCATERRASSE de gravier. • Conservation un an en emballage d'origine fermé et à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

Séchage : • Séchage (20°C) : 6 heures. • Recouvrable : 24 heures minimum. • Circulable : 48 heures minimum.

Consommation : * En moyenne, sous-couche + 2 couches pures : 1.5 litres par m², 1.8 litres par m² dans le cas d'un entoilage généralisé avec notre fibre tissu: ARCATISSU.

IT : Applicazione: (Il supporto deve avere una pendenza, senza ristagni d'acqua). • Attrezzatura: spazzola, rullo in lana, pennello. • Applicare come una vernice su tutto il fondo sano, disinfettato, asciutto, pulito e coerente. 1 mano diluita al 50% con acqua per fissare il fondo (asciugatura 4 ore), seguita da 2 mani di prodotto puro (asciugatura tra una mano e l'altra 24h). Le fessure importanti saranno trattate in precedenza. Nel caso di calcestruzzo recente, trattare il supporto prima di applicare ARCADECK. Nel caso di vecchie pitture o di un supporto liscio (es: piastrelle), è necessaria una carteggiatura. • Pulizia dell'attrezzatura con acqua, immediatamente dopo l'uso. • Diluente: acqua. **Raccomandazioni:** Non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C, in caso di pioggia, gelo o neve, con tempo ventoso. Queste condizioni devono essere rispettate per le 24 ore successive all'applicazione. • Non applicare su terrazze accessibili alla circolazione di veicoli leggeri e pesanti. • Sconsigliato nel caso di terrazze con pendenza nulla (ristagno d'acqua) o presenza di neve prolungata (in questo caso preferire la nostra resina ARCATHAN). Non coprire ARCADECK con ghiaia. • Conservazione di un anno in imballaggio originale chiuso e al riparo dal gelo, dal calore e

dall'umidità. **Asciugatura:** • Asciugatura (20°C): 6 ore. • Riverniciabile: minimo 24 ore. • Calpestabile: minimo 48 ore. **Consumo:** In media, fondo + 2 mani pure: 1,5 litri per m², 1,8 litri per m² nel caso di un tessuto generalizzato con la nostra fibra di tessuto: ARCAREPEL - 15.

ES : Aplicación: (El soporte deberá tener una pendiente, sin estancamiento de agua). • Equipo: brocha, rodillo de lana, pincel. • Aplicar como una pintura sobre fondo sano, desinfectado, seco, limpio y coherente. 1 capa diluida al 50% con agua para fijar el fondo (secado 4 horas), seguida de 2 capas de producto puro (secado entre capas 24h). Las fisuras vivas importantes se tratarán previamente. En el caso de hormigones recientes, tratar el soporte antes de aplicar ARCADECK. En el caso de pinturas antiguas o un soporte liso (ej: azulejo), es obligatorio un lijado. • Limpieza del equipo con agua, inmediatamente después de su uso. • Diluyente: agua. **Recomendaciones:** No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C, en caso de riesgo de lluvia, heladas o nieve, con tiempo ventoso. Estas condiciones deben respetarse durante las 24 horas siguientes a la aplicación. • No aplicar en cubiertas transitables por vehículos ligeros y pesados. • Desaconsejado en el caso de cubiertas con pendiente nula (estancamiento de agua) o presencia prolongada de nieve (en este caso, prefiera nuestra resina ARCATHAN). • No cubrir ARCADECK con grava. • Conservación de un año en envase original cerrado y protegido de heladas, calor y humedad. **Secado:** • Secado (20°C): 6 horas. • Repintable: mínimo 24 horas. • Transitable: mínimo 48 horas. **Consumo:** En promedio, fondo + 2 capas puras: 1,5 litros por m², 1,8 litros por m² en el caso de un entelado generalizado con nuestra fibra de tejido: ARCAREPEL - 15.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle: www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.

SECCHIO - FE40
Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

10L

ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride

13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 00 33 (0)4 42 01 48 65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

FR : Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA/cat.i: 140 g/l en 2010. Ce produit contient au maximum 50 g/l de COV. Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants.

IT : Composti organici volatili (COV). Limite massima UE per questo prodotto in fase acquosa PA / cat.i: 140 g / l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 50 g / l di COV. Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES : Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite de la UE para este producto en fase acuosa PA / cat.i: 140 g / l en 2010. Este producto contiene un máximo de 50 g / l de COV. Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de : 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Mantener fuera del alcance de los niños.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie. Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta. Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

