



Vernis béton ciré décoratif pour sol mur - EASYPROTECT

DESCRIPTION PRODUIT

Vernis polyuréthane en phase aqueuse à haut extrait sec : produit mono-composant.

EASYPROTECT constitue une protection mécanique et chimique pour tous les bétons décoratifs.

kit 2 m² : 200 ml,
kit 5 m² : 500 ml,
kit 10 m² : 1 L,
kit 25 m² : 2,5 L,
kit 50 m² : 5 L.

AVANTAGES PRODUIT

- Excellente résistance chimique notamment vis-à-vis des produits suivants : eau, eau de javel, huile, vinaigre, vin rouge, café, ketchup...
- Résistance aux UV : film non jaunissant.
- mono-composant, pas de mélange à faire

DESTINATION

- Escaliers,
- Murs,
- Sols tout passage (sans stagnation d'eau)

Si présence d'eau stagnante utilisez le vernis HIGHPROTECT.

MATÉRIAUX ELIGIBLES

- Bétons cirés préparés avec un bouche-pores.
- Enduit minéral décoratif, préparé avec un bouche-pores

APPLICATION

OUTILS REQUIS

Rouleau : rouleau microfibras 180 mm ou spalter.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Dans le cas d'une application en protection de notre BETON CIRE « Nuances Minérales : ponçage et aspiration des poussières.

MISE EN OEUVRE

Système sous couche (Bouches pores) + 2 couches d'EASYPROTECT à intervalle de 4 heures en pratiquant un léger ponçage (égrenage) entre les couches.

3 couches de vernis peuvent être nécessaires selon la porosité du support et la protection désirée. Dans ce cas attendre 12h avant la 3ème couche.

Appliquer en couche régulière sans tirer le produit, recharger le rouleau dès que celui-ci n'a plus de matière.

RECOMMANDATIONS

Durant les 2 premières semaines :

- ne pas mouiller la surface.
- ne pas couvrir de tapis.
- enlever toute tache immédiatement.
- en règle générale ne jamais laisser sur le sol des vases ou sous vase en terre cuite (condensation).

Produit classé non dangereux pour l'homme et l'environnement. Contact avec les yeux, rincez à l'eau claire pendant 10 minutes.

PROTECTION

Aucune protection n'est nécessaire.

SÉCHAGE

Hors poussière : 3 heures

Sec au toucher : 8 heures

Séchage à coeur (avant contact avec l'eau) : 15 j

ENTRETIEN

Un nettoyant neutre est conseillé, par exemple notre nettoyant béton ciré. Ne pas utiliser de produits corrosifs ni d'éponges ou brosses abrasives. Rincer les produits de nettoyage et laisser sécher à l'air libre.

CONSOMMATION

Pour l'ensemble des 2 couches : on obtient un rendement de **10 m² avec 1 litre.**

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine fermé entre +5° et +35°C. Craint le gel.



FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1995

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ - PEINTURES & ENDUITS DÉCORATIFS

FICHE DE MISE EN OEUVRE

video

Vidéo