

TANIMI

DECOTILE-101 GRANİT, FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI–LARGE, yüksek yapışma gücü ve yüksek elastikiyet özelliğine sahip, kayma özelliği azaltılmış, çalışma süresi uzatılmış, çimento esaslı, granit, seramik, mermer, doğaltaş, porselen gibi büyük ebatlı kaplama malzemesi yapıştırma harcıdır.

Ürün Sınıfı: C2TES1

UYGULAMA ALANLARI

- İç ve dış mekânlarda yoğun trafiğe maruz hastane, okul, mağaza, market gibi yerlerin zeminlerinde ve duvarlarında güvenle kullanılır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görünüm / Renk : Beyaz Toz
- Yoğunluk : 1,50±0,2 kg/lit
- Eğilme Dayanımı : >5 N/mm²
- Basınç Dayanımı : >8 N/mm²
- Başlangıç Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Suya Daldırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Isıyla Yaşlandırdıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Donma-Çözünme Çevrimlerinden Sonra Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm²
- Açık Bekletme Süresi: Çekme Yapışma Kuvveti : ≥ 1 N/mm² (min. 20 dak. Sonra)
- Esneklik (12002) : ≥ 2,5 mm – Esnek S1

TS EN 12004 C2TES1' e uygun olarak üretilmektedir.

YÜZEY HAZIRLIĞI

- Uygulama yapılacak yüzey, düzgün, temiz, sabit olmayan gevşek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmelidir, sağlam olmalıdır.

UYGULAMA ŞARTLARI

- Yüzey ve ortam sıcaklığı +5°C ile +30°C arası olmalıdır.
- Direk güneş ışığı alan yerlerde, yağmurda ve kuvvetli rüzgârlarda uygulama yapılmamalıdır.
- Donmuş, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanma yapılmamalıdır.

UYGULAMA

- DECOTILE-101 GRANİT, FAYANS VE SERAMİK YAPIŞTIRICI–LARGE, temiz soğuk suyun içerisine yavaş yavaş ilave edilerek düşük devirli karıştırıcı ile topaksız hale gelinceye kadar 5-10 dakika karıştırılır. Gerekli su miktarı 25 kg. için 5,5-6,5 lt' dir. Hava şartlarına göre su miktarı bu oranlar içerisinde ayarlanmalıdır. Karıştırılan harç 5 dakika bekletilir ve tekrar karıştırılır.
- Hazırlanan karışım uygun mala ile yüzeye yayılır. Döşenecek malzemenin ebadına göre uygun taraklama yapılır (tek taraflı veya çift taraflı yapıştırma) ve lastik tokmak yardımı ile malzeme yüzeye döşenir.
- Uygulamadan 24 saat sonra derz boşlukları doldurulur.
- Eğer yüzey ve çevre sıcaklığı +25°C' nin üzerine çıkması halinde, yapıştırıcının ani kurumasını önlemek için belirli aralıklarla spreyleme yöntemi ile yüzey ve seramikler nemlendirme yapılmalıdır.
- Sertleşmiş ve katılaşmış malzemeye su ilave ederek kullanmayınız.
- Uygulama sonrası kullanılan aletler hemen su ile temizlenir.

Ürünün amacının dışında yapılan uygulama hatalarından DECOSTONE Yapı Kimyasalları Ltd. Şti. sorumlu değildir.

KURUMA SÜRESİ

Yüzey kuruması, +20°C ve %65 nispi nemde 1 gündür.

TÜKETİM

Yüzey ve uygulama şartlarına bağlı (tek taraflı veya çift taraflı yapıştırma) olarak 4-7 kg/m² dir.

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

Orjinal, açılmamış ambalajında, rutubetsiz ve kuru ortamlarda, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.