



FR : APPLICATION : Après préparation du support : Etape 1 : appliquer le primaire d'accrochage, constitué de l'ARCAFILM SC elle même diluée à 50% avec de l'eau, Etape 2 : Quand c'est sec au toucher, appliquer une première couche pure d'ARCAFILM SC. Noyer dans cette couche la bande d'armature polyester ARCATISSU.

Maroufler (chasser l'air) avec un outil sec (maroufleur), ou votre rouleau.

l'ARCATISSU ne doit plus être visible. Dans le cas contraire, réappliquer du produit pur.

Etape 3 : 24 heures après, appliquer une deuxième couche pure d'ARCAFILM SC, saupoudrer de silice HN31 à saturation au fur et à mesure de l'application.

Etape 4 : 24 heures après, aspirer l'excédent de silice et carrelé à la Colle carrelage souple C2E (double encollage : 5 à 6 kg par m² au total).

Etape 5 : réaliser les joints carrelage avec notre Joint carrelage souple hydrofuge.

Ainsi, l'ensemble du système est souple et une fissure du support initial sera amortie par le système. L'ARCATISSU ne doit plus être visible. Dans le cas contraire, réappliquer du produit pur.

OUTILS D'APPLICATION DE L'ARCAFILM SC : • Brosse • Rouleau (poils longs), pinceau • Pistolet Airless.

NETTOYAGE : Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage.

SÉCHAGE (20°C) : Sous-couche : entre 2 et 4 heures. Couche pure : hors poussière : entre 4 et 6 heures.

Les couches pures sont recouvrables au bout de 24 heures minimum.

CONSUMMATION : En moyenne, comptez une consommation totale (sous-couche + 2 couches pures) de 1,5 litres/m². **RECOMMANDATIONS :** • Se conserve 1 an en emballage d'origine fermé. • Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs. • Ne pas appliquer sur support présentant + de 5% d'humidité résiduelle.

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES : • Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C, par risque de pluies ou de neige, de gel, par temps venté, ni sur des supports surchauffés. Ces conditions devront être respectées durant les 24 heures suivant l'application. • Insensible à l'eau en 5-6 heures environ, à une température d'environ 20°C et une humidité relative de 65%. Le séchage sera d'autant plus retardé que l'hygrométrie de l'air sera plus élevée et la température plus basse. En période de forte humidité, il est conseillé de n'appliquer une couche sur l'autre qu'après séchage complet de la précédente.

• L'application en période de pluie est à proscrire. La mise en oeuvre en cas de pluie menaçante ou en atmosphère saturante (périodes de brouillard) entraîne : • des temps de séchage très longs, • un risque de délavage. • Si les travaux d'étanchéité ont un caractère d'urgence, réduire l'épaisseur des couches et augmenter le nombre de couches afin de respecter la consommation globale. Bâcher si possible.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

IT : Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com o scansionate il codice QR.

ES : Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com o escanee el código QR.



ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE - TERRASSE IMPERMEABILIZZAZIONE SOTTO PIASTRELLE - TERRAZZA IMPERMEABILIZACIÓN BAJO BALDOSAS - TERRAZA

ARCAFILM SC / ARCAROOF SC

GARANTIE LONGUE DURÉE
POUR SUPPORT EN PENTE

GARANZIA A LUNGO TERMINE
PER SUPPORTO INCLINATO

GARANTÍA A LARGO PLAZO
PARA SOPORTE INCLINATO

2.5L



FR : Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants. Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA / cat.i : 140 g / l en 2010. Ce produit contient au maximum 15 g / l de COV.

IT : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Composti organici volatili (COV). Limite massima UE per questo prodotto in fase acquosa PA / cat.i: 140 g / l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 15 g / l di COV.

ES : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-Bencisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-bencisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Mantener fuera del alcance de los niños. Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite de la UE para este producto en fase acuosa PA / cat.i: 140 g / l en 2010. Este producto contiene un máximo de 15 g / l de COV.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.

Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride

13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



3700043463677