



ARCACIM PISCINE est un système d'imperméabilisation des ouvrages en béton, à base de liants hydrauliques (poudre composée de ciment, de charges et d'adjuvants chimiques de haute qualité) et de résines en dispersion. Ce mélange en fait un revêtement non toxique, imperméable à l'eau, de bonne résistance à l'abrasion et à l'érosion.

APPLICATION : ARCACIM PISCINE est applicable en horizontal, vertical ou en sous-face sur maçonnerie brute. Supports admissibles : • Béton banché (DTU 23-1) • Béton armé (DTU 20-12-52-1) • Béton cellulaire • Maçonnerie traditionnelle • Maçonnerie de briques • Maçonnerie d'agglomérés • Pierres, briques rouges.

PRÉPARATION DU SUPPORT : Le support devra être sain, propre, dégraissé, adhérent et sans trace d'huile ou autre saleté. Les parties friables et la poussière seront préalablement éliminées. Éliminer toute laitance et ragréer préalablement les nids de gravier. Les fissures seront traitées avec le Mortier Joint Souple ARCAFLEX. ARCACIM PISCINE n'est pas un enduit de ragréage. Dans le cas de supports irréguliers, appliquer au préalable un enduit adapté.

MISE EN ŒUVRE : Les conditions de mise en œuvre devront être celles admises par le DTU 26-1, particulièrement les conditions atmosphériques. Verser la résine dans un récipient assez grand. Ajouter progressivement la poudre sous agitation. Proportion du mélange : 4 poids de poudre pour 1 poids de résine. Le gâchage à la truelle est possible, mais de préférence utiliser un mélangeur électrique ou pneumatique. On effectue un malaxage lent. Au début, il n'y a pas de mélange puis, après une minute l'incorporation se déclenche. Après deux à trois minutes de malaxage, la pâte doit être de couleur uniforme, onctueuse, parfaitement homogène et sans grumeaux. Laisser reposer quelques minutes avant l'application. **La durée de vie du mélange est de 2 heures environ à 20°C.** Outils : Truelle lisseuse, brosse. ARCACIM PISCINE s'applique en 2 couches minimum. Bien humidifier le support avant l'application de la première couche. Ne pas humidifier le support entre les couches. Le support ne doit pas être ruisselant (pas d'arrivées d'eau permanentes). La 2ème couche s'appliquera sur la 1ère couche durcie (après 24 heures, minimum 4 heures dans les meilleures conditions) :

- 1ère couche : enduire le support à l'aide d'une brosse ou d'une lisseuse (la brosse est préférable, car elle provoque un effet de massage qui fait pénétrer le produit dans les pores du support). Environ 1 à 2 mm d'épaisseur.
- 2ème couche : appliquer ARCACIM PISCINE sur la totalité de la surface. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur.
- 3ème couche : appliquer ARCACIM PISCINE sur la totalité de la surface. Environ 1 à 2 mm d'épaisseur

CONSUMMATION : Sur béton banché / Enduits : 3 couches* : total : 4,5 kg/ m² - 1ère couche à la brosse : 1,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m² - 3ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m²
Sur parpaing : Application préalable d'un enduit hydrofuge de 1 à 2 cm puis 3 couches* : total : 4,5 kg/ m²
- 1ère couche à la brosse : 1,5 kg par m² - 2ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m² - 3ème couche à la lisseuse : 1,5 kg par m² (*)
Si la hauteur d'eau n'excède pas 1 mètre, 2 couches d'ARCACIM PISCINE suffisent (3 kg par m² au total).

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle :
www.maison-etanche.com/fr ou scannez le QR code.

IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale:
www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.

ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial:
www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.



ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France

Tél : 04.42.01.48.65

Email : contact@arcane-industries.fr

(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)

(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



ENDUIT D'ÉTANCHÉITÉ PISCINE INTONACO IMPERMEABILIZZANTE PISCINA REVESTIMIENTO IMPERMEABLE PISCINA

ARCACIM PISCINE / ARCACIM POOL

IMPERMÉABILISATION
CUVELAGE BASSIN

IMPERMEABILIZZAZIONE
CUVELAGE VASCA

IMPERMEABILIZACIÓN
ENCOFRADO
ESTANQUE

COMPOSANT A / COMPONENTE A



enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON, un médecin. Éliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations locales et nationales.

IT: Pericolo - Provoca irritazione cutanea. Provoca gravi lesioni oculari. Può irritare le vie respiratorie. Contiene: Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Contiene POLVERE DI PRODUZIONE DEL CLINKER DI CEMENTO PORTLAND, Clincker di cemento Portland, prodotti chimici. Può provocare una reazione allergica. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare di respirare la polvere. Indossare indumenti protettivi. Proteggere gli occhi, il viso. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI, un medico. Eliminare il contenuto/contenitore in conformità con le normative locali e nazionali.

ES: Peligro - Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede irritar las vías respiratorias. Contiene: Clinker de cemento Portland, productos químicos. Contiene POLVO DE FABRICACIÓN DEL CLINKER DE CEMENTO PORTLAND, Clinker de cemento Portland, productos químicos. Puede provocar una reacción alérgica. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar respirar el polvo. Llevar guantes de protección, ropa de protección, equipo de protección para los ojos y la cara. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico. Eliminar el contenido/envase de acuerdo con la normativa local y nacional.

UFI : MH2R-2NPY-X80G-EA9S



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

*Informazioni sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate).

*Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta. Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.

5KG

☐ BLANC / BIANCO / BLANCO

☐ GRIS / GRIGIO

25KG

☐ BLANC / BIANCO / BLANCO

☐ GRIS / GRIGIO