

## Fiche Technique Détaillée

### ARCABOIS SB EXOTIQUE

Saturateur bois exotiques à base d'huiles naturelles végétales, incolore ou teinté permettant de protéger, hydrofuger et décorer terrasses, bardages en ipé, teck, acajou, cumaru, Massaranduba, tali,... tout en gardant l'aspect naturel du bois.



## SPÉCIFICITÉS DU PRODUIT

### DESTINATIONS

Le **saturateur bois exotique** est idéal pour les extérieurs :

- terrasses, bardages, barrières, bords de piscines, caillebotis, planchers, abris de jardin, mobiliers de jardin, paravents, pergolas...

### MATÉRIAUX ÉLLIGIBLES

Ce **saturateur bois exotiques** s'applique préférentiellement sur tous les **bois exotiques** mais également sur les bois locaux.

- Bois exotiques (ipé, teck, tali, cumaru, red cedar, massaranduba, acajou, wengé, iroko, bankirai, akola, ...)
- Bois locaux (sapins, douglas, mélèze, chêne, pins...)
- Bois massifs autoclaves ou non
- S'applique sur un revêtement propre, sain et exempt de tous revêtements antérieurs
- Surfaces horizontales ou verticales

### CONSOMMATION

**10 à 16 m<sup>2</sup>** au litre par couche selon la porosité du support.

### CONSERVATION

12 mois à l'abri de l'air et de la chaleur.

## APPLICATION

---

## OUTILS REQUIS

---

Pinceau spalter, brosse, pistolet avec masque à cartouches et lunettes de protection.  
Rinçage possible à l'eau savonneuse (idéalement au white spirit)

---

## PRÉPARATION DU SUPPORT

---

Le bois doit être propre, sec (3 jours de temps sec - hygrométrie maxi du bois 18 %), sain et préparé dans les règles de l'art selon les normes en vigueur - exempt de poussière, moisissure, taches de graisse et de tout ancien revêtement. En cas de doute sur la présence de moisissures utiliser notre traitement fongicide.

Si nécessaire égrener au papier abrasif pour ouvrir les pores (grain 100-120).

Bois neufs : Appliqué après 1-3 mois d'installation et d'exposition.

Bois gris non traités : Nettoyer le bois au DEGRISANT BOIS.

Bois gris déjà traités (huilés) : Nettoyer avec le déshuileur puis dégriser.

Bois anciennement peints, lasurés ou vernis: Décaper avec le système ARCADECAP BOIS puis DEGRISEUR.

---

## MISE EN OEUVRE

---

L'application du **saturateur bois exotiques** est simple:

- Application au spalter dans le sens des fibres du bois jusqu'à saturation du support. Ne pas appliquer en surépaisseur, le produit doit s'imprégner dans le bois.

Après 1-2 heure de séchage, il serait nécessaire d'essuyer l'excédent au chiffon.

- Après 12-24h de séchage application d'une deuxième couche si nécessaire et suivant la même procédure.

---

## RECOMMANDATIONS

---

- Prévoir un minimum de 3 jours de temps sec après l'application

- Afin d'avoir une bonne homogénéité du saturateur il sera important de bien mélanger avant toute utilisation.

- En cas d'application épaisse (application à la brosse, rouleau, pistolet), après 1-2 heures de séchage, il serait nécessaire pour obtenir un bon séchage et un aspect homogène **d'essuyer l'excédent** au chiffon.

- Ne pas appliquer à des températures inférieures à 10°C, en plein soleil et à une température supérieure à 35°C

- Ne pas appliquer sur de la moisissure. Il faut préalablement traiter.

- Ne pas appliquer par temps de pluie

- Pour les grandes surfaces on peut utiliser un chiffon au bout d'un balai.

- Dans le cas d'application sur mobilier, il est recommandé d'essuyer au chiffon 1 heure après l'application puis laisser sécher 48h avant utilisation.

- Durant les premiers jours après traitement ne pas couvrir la terrasse, ne pas déplacer ou poser de mobiliers lourds.

Note sur la version incolore

La version «Incolore (sans pigments)» ne contient pas de pigments et protège moins des UVs que les versions teintées. L'entretien à fournir peut être plus fréquent. Cette version convient bien pour des terrasses sous abris. Pour des surfaces très ensoleillées et très exposées aux intempéries, il est recommandé de choisir une version teintée. Si le grisaillement est un problème, il faut partir sur la teinte chêne dorée qui est la plus neutre visuellement.

Aucune protection nécessaire.

## SÉCHAGE

Indications données à +20°C et 50 % d'humidité relative.

- 24/48 heures.
- Mise en service pour une terrasse : 48 heures selon les conditions climatiques.

## ENTRETIEN

Il est recommandé d'entretenir sa terrasse, bardage bois avec un saturateur une fois par an. Avec notre saturateur bois exotiques, après la première année, une seule couche à refus pour les années suivantes sera suffisante.

## SÉCURITÉ

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les Equipements de Protection Individuelle.