

APPLICATION DU KIT :

1- PRÉPARATION DU SUPPORT :

Une préparation minutieuse de la surface est essentielle pour une finition optimale et durable. La surface doit être propre, sèche et saine, exempte de toute contamination, qui peut être néfaste pour l'adhésion de la résine. Les revêtements anciens, la saleté, le calcaire, les savons et graisses, les huiles, les substances organiques et les poussières doivent être supprimés. Pour cela, à l'aide d'une brosse et d'un détergent ménager, nettoyer le carrelage pour retirer les salissures non adhérentes. Si nécessaire, traiter les traces de moisissures avec un produit biocide Stop Moisissures. Ensuite rincer abondamment à l'eau et sécher la surface avec une serviette propre puis laisser sécher les joints. Humidité maxi dans le support 5%. Nettoyage au vinaigre blanc dilué si nécessaire (si présence de calcaire). Dégraissage si nécessaire. Enlever ancien mastic silicone. Appliquer un cordon de mastic MS polymère transparent ou de mastic polymère hybride aux angles de mur si un espace existe entre la partie horizontale et la partie verticale - séchage : 48 heures. Traiter les fissures au mastic polymère transparent ou au mastic polymère hybride - séchage : 48 heures.

APPLICATION DU DÉGRAISSANT ET PROMOTEUR D'ADHÉRENCE :

Lorsque le support est sain, nettoyé et sec, imbibez un chiffon propre et sec avec le promoteur d'adhérence. Appliquez le sur toute la surface à raison de 100 ml par m². Assurez-vous qu'une quantité suffisante de produit est appliquée sur la surface complète, sans laisser de zones non traitées. Après environ 30 minutes à 2 heures, appliquez le Revêtement PU Résine ARCACLEAR.

2 - APPLICATION DE LA RÉSINE ARCACLEAR :

Appliquer la résine ARCACLEAR à raison de 500 g par m² (séchage entre les couches : maximum 24 heures : idéalement 1 le matin, 1 le soir, support très sec) => 3 couches en vertical car on dépose moins de matière par couche pour éviter les coulures - appliquer en croisant. Il est impératif d'appliquer la totalité du produit et de respecter la consommation minimale de 500g/m² (si vous n'avez pas tout appliqué vous devez augmenter le nombre totale de couches).

3 - PROTECTION / FINITION :

Le vernis de protection permet de protéger la résine d'étanchéité et d'éviter tout blanchiment de la résine. Appliquer 1 couche d'ARCACLEAR TRAFIC de 250 g par m² 24h après la dernière couche de résine. Pour le sol uniquement incorporer le corindon dans l'Arcaclear Trafic à raison de 30 g par m² maximum.



ÉTANCHÉITÉ DOUCHE

RÉSINE TRANSPARENTE

KIT ARCACLEAR DOUCHE
PRIMAIRE + RÉSINE + VERNIS + ANTIDÉRAPANT

ADHÉRENCE SUR
CARRELAGE
LONGUE DURÉE



4 - EFFET MAT (OPTIONNEL-NON INCLUS DANS LE KIT) :

Appliquer 1 couche de 100 g d'ARCACLEAR FINISH (agent matifiant). Attention, il faut bien mélanger l'Arcaclear Finish avant application. Ne pas appliquer ARCACLEAR FINISH au delà du séchage complet de l'ARCACLEAR TRAFIC soit 24h.

RECOMMANDATIONS:

Il est conseillé de porter des gants, des lunettes de protection et masque à cartouche. Outils recommandés : Manchon résine Arcaclear - pinceau application résine étanchéité. Usage unique. Délai avant mise au contact de l'eau : 7 jours.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.

CONTENU DU KIT :

- 1/ Un promoteur d'adhérence universel adapté pour tous types de supports poreux et non poreux (2m²: 200ml, 6m²: 500ml, 10m²: 1l)
- 2/ De la résine d'étanchéité Arcaclear (2m²: 1kg, 6m²:3kg, 10m²: 5kg)
- 3/ Vernis de protection afin de protéger la résine Arcaclear: Arcaclear Trafic (2m²: 500g, 6m²: 1.5kg, 10m²:2.5kg)
- 4/ Corindon afin de rendre le sol antidérapant (2m²: 60gr, 6m²: 150gr, 10m²: 300g)
- 5/ L'aspect final est légèrement satiné (si vous désirez un aspect mat vous pouvez appliquer notre agent matifiant Arcaclear finish - non inclus dans le kit)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égoût et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



ARCANE INDUSTRIES

Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)