



## Peinture Pliolite - ARCAFAÇADE PLIOPROTECT

### DESCRIPTION PRODUIT

## Peinture de façade pliolite microporeuse phase solvantée mate:

La peinture de votre façade est sale ? Encrassée ? A perdu de son éclat d'origine ?

**Arcafaçade Plioprotect** est une **peinture pliolite mate pour façade extérieure étanche** et décorative à base de résines pliolites conçues pour la rénovation de façade et pour peindre un crépi. Elle est idéale pour changer la couleur de votre façade de maison.

Arcafaçade Plioprotect étant en phase solvantée permet un séchage (sec au toucher) plus rapide de la peinture = 2h à 20°C

### Applicable en monocouche ?

Nous avons développé une peinture façade avec une **forte concentration en résines pliolites** comparé à la majorité de nos concurrents afin de vous proposer une peinture plus résistante, notre peinture pourrait ainsi se passer en monocouche.

Cependant nous déconseillons l'application en monocouche sur des supports irréguliers, très poreux car son application sera plus délicate et moins qualitative.

Effectivement d'après tous nos tests en laboratoire, l'application en multi-couches permettra une meilleure absorption par le support, une meilleure couvrance, une meilleure application du produit, un film plus épais et ainsi une meilleure durabilité dans le temps.

### Mise à jour couleur :

A partir du 08/11/2021: la couleur TON PIERRE a été renommée : JAUNE PAILLE qui fait référence au RAL 085 90 30  
Nous avons créé une nouvelle référence TON PIERRE RAL 090 90 10

### Mise à jour conditionnement :

A partir du 05/04/2022 nous changeons les conditionnements, il se peut que vous recevez encore des anciens conditionnements avec l'ancien design et une durée de vie indiquée jusqu'à 15 ans, merci d'ignorer cette

information qui était éronnée. **La durabilité annoncée est bien jusqu'à 25 ans.**

## AVANTAGES PRODUIT

- **Protection jusqu'à 25 ans ! (en application 2 couches)**
- Haut pouvoir **HYDROFUGE**
- Peut s'appliquer sur façade déjà peinte, voire une façade salie par la pollution (si très sale un nettoyage haute pression sera toutefois nécessaire, si infecté application anti mousse obligatoire)
- **Anti-encrassement**, cloquage.
- **Séchage rapide**
- **Très forte opacité.**
- **Perméable** à la vapeur d'eau.
- **Excellente adhérence.**
- Facile d'application.
- Classification AFNOR ( XP T 34-722) France: D2
- Classification AFNOR (NF T 36-005) France: NF T 36.005 Famille 1 Classe 7b1
- Classification AFNOR ( EN 1062-1) Europe: E3 V2 W2 A0

## DESTINATION

La **peinture façade pliolute ARCAFACADE PLIOPROTECT** constitue le revêtement d'imperméabilisation et de décoration idéal pour toutes les façades et murs extérieurs.

Applicable en horizontal, vertical et/ou en sous-face.

Pour une peinture façade base Résine Acrylique se référer à : ARCAFACADE RENOV  
Pour une peinture façade base SILOXANE: ARCAFACADE SILOXANE

Cette peinture exige une surface plane dû au fait que cette peinture ne cache pas les imperfections, au contraire elle les rend très visibles. Cela est dû à sa caractéristique fluide, cependant, si vous cherchez une peinture plus épaisse qui cache les micro-fissures et défauts du support, privilégiez ARCAFACADE RENOV à base de résines acryliques qui est plus garnissante.

## MATÉRIAUX ELIGIBLES

Les supports admissibles sont notamment les suivants :

- Supports non peints : maçonnerie enduite béton, béton, pierres de parement, mortier de ciment, fibrociment, mortier plâtre-chaux, briques, enduit mono-couche.
- Supports peints : anciennes peintures et anciens RPE (revêtement plastique épais) sains en application directe.

Sur films farinants, prévoir au préalable une couche de notre fixateur imperméabilisant ARCAFIX.

### APPLICATION

## OUTILS REQUIS

Matériel : s'applique à la brosse au rouleau polyamide poils longs (12-18mm), au pistolet airless buses de 15 à 19 / filtre de 100 mesh.

Dilution : brosse, rouleaux : ne pas diluer car prêt à l'emploi.

Airless (buse 15 à 19/filtre 100 mesh): diluer avec 2 à 5% de white spirit.

Nettoyage du matériel : White Spirit, immédiatement après usage.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimum et durable. ARCAFAÇADE PLIOPROTECT s'applique sur tout fond sain, désinfecté, sec et cohérent dont la qualité et la préparation sont conformes au DTU 59/1 et 59/2.

Vous pouvez utiliser un décapant façade pour éliminer l'ancien revêtement.

Nettoyage de la façade à l'eau froide à l'aide d'un nettoyeur haute pression (40 bars) ou jet. Séchage 48h.

Application de notre nettoyeur Net façade ou traitement fongicide façade afin d'éliminer les micro organismes et prévenir leur réapparition sous la peinture.

### Sur supports fissurés:

Micro fissures : Aspirez, dépoussiérez et rebouchez les fissures avec notre mastic PU.

Pour les fissures plus importantes: ouvrez, dépoussiérez et rebouchez à l'aide de notre mortier joint souple: ARCAFLEX

Si le support est micro fissuré recommandation de notre peinture ARCAFAÇADE RENOV

### Sur anciennes peintures cloquées, décollées:

Eliminez par grattage, ponçage les parties non adhérentes.

### Sur supports très friables, très dégradés:

Utilisation de notre fixateur de fond phase solvanté : ARCAFIX - séchage 2 jours.

### Sur supports maçonnés non enduits:

Exemple sur parpaing brut il sera toujours recommandé de venir appliquer un enduit mortier avant de peindre à l'aide d'une peinture façade

## MISE EN OEUVRE

### La quantité de produit à appliquer et le nombre de couches dépendra de l'état de votre façade (voir onglet consommation)

Sous-couche : dilution à 2% white spirit. Cette sous couche permettra de fixer le fond et favorisera l'adhérence des couches suivantes.

Appliquez la peinture de haut en bas et croisez les passes à l'horizontal.

La dernière passe se fera à la verticale de haut en bas.

Pour éviter les traces de reprise, peignez un pan de façade en une seule fois.

## RECOMMANDATIONS

Toujours bien mélanger la peinture jusqu'à obtenir une substance homogène. Ne jamais diluer avec de l'eau.

La température d'application devra être supérieure à 5°C.

Ne pas appliquer en plein soleil (canicule), par temps de gel ou sur un support gelé, par temps pluvieux, humide ou vent fort.

Bien protéger votre sol avec une bâche, enlever les bandes de masquage avant que la peinture ne soit complètement sèche.

- Mentions légales : Tenir hors de la portée des enfants. Utiliser les équipements de protection individuelle. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

## PROTECTION

Aucune protection ou vernis nécessaire pour cette peinture grâce à son système anti-encrassement.

## SÉCHAGE

Recouvrabilité entre chaque couche: 24h - Sec au toucher (20°C) : 2h.

Le temps de séchage variera en fonction de la température, du taux d'humidité et de la circulation de l'air.

## ENTRETIEN

Possibilité de nettoyer la peinture avec un nettoyant spécial façade ou détergent neutre.

## CONSOMMATION

Selon la nature et la couleur des fonds, **ARCAFAÇADE PLIOPROTECT** s'appliquera en une ou deux couches sur les principaux supports du bâtiment :

### En raisonnant en L/m<sup>2</sup>

**4m<sup>2</sup>/L pour l'ensemble des 2 couches de peinture**

**8m<sup>2</sup>/L pour une couche de peinture**

Un pot de 10 L permettra de traiter jusqu'à 80m<sup>2</sup> en 1 couche mais aura une fonction dite décorative. (applicable uniquement sur un support sans irrégularités)

Si vous désirez avoir une meilleure épaisseur et une membrane plus résistante nous préconisons l'application en 2 couches minimum. (la 1ère couche sera diluée à 2% avec du white spirit)

Un pot de 10 L permettra alors de traiter jusqu'à 40m<sup>2</sup> pour les 2 couches.

## CONSERVATION

Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.