



FR : APPLICATION : (le support devra avoir une pente, pas de stagnation d'eau). • Matériel : brosse, rouleau polyamide poils longs, pinceau. • Appliquer comme une peinture sur tout fond sain, désinfecté, sec, propre et cohérent.

- Sur les fonds traditionnels : 1^{re} couche diluée à 40% d'eau pour fixer le fond, suivie de 2 couches de produit pur. Dans le cas de bétons récents, traiter le support avant d'appliquer ARCAFILM.

- Utiliser une bande d'armature polyester (ARCATISSU) à noyer entre deux couches d'ARCAFILM pur dans les angles et dans le cas de fissures importantes. • Nettoyage du matériel à l'eau, immédiatement après usage • Diluant : Eau.

SÉCHAGE : • Séchage (20°C) : 6 heures. • Recouvrable : 24 heures minimum.

CONSUMMATION : En moyenne, sous-couche (primaire) + 2 couches pures : 1.2 litres par m², 1.5 litres par m² dans le cas d'un entoilage généralisé avec ARCATISSU.

CONSUMMATION RECOMMANDÉE DANS LE CADRE DE L'AVIS TECHNIQUE DU CSTB :

Primaire : résine ARCAFILM diluée avec 40 % d'eau. Séchage 24 h. Etanchéité (1^{ère} couche) : résine ARCAFILM appliquée à raison de 1.5 kg/m², frais sur frais : application de 800 g/m², puis entoilage direct avec ARCATISSU et application de 700 g/m². Finition (2^{ème} couche) : résine ARCAFILM appliquée à raison de 1 kg/m², application après 24h de séchage de la 1^{ère} couche soit environ 2 litres /m² (2.5 kg/m²) pour 2 couches.

IT : APPLICAZIONE (il supporto deve avere una pendenza, nessuna stagnazione d'acqua): Attrezzi: pennello, rullo in poliamide a pelo lungo, pennello. Applicare come una vernice su qualsiasi base sana, disinfettata, asciutta, pulita e coerente. Su basi tradizionali: 1^o strato diluito al 40% con acqua per fissare la base, seguito da 2 strati di prodotto puro. In caso di calcestruzzi recenti, trattare il supporto prima di applicare ARCAROOF. Usare una banda di rinforzo in poliestere (ARCAREPEL - 15) da annegare tra due strati di ARCAROOF puro negli angoli e in caso di crepe importanti. Pulire gli attrezzi con acqua immediatamente dopo l'uso. Diluente: Acqua.

CONSUMO: In media, primer (sottofondo) + 2 strati puri: 1.2 litri per m², 1.5 litri per m² in caso di un telo generalizzato con ARCAREPEL - 15. **Consumo raccomandato secondo l'avviso tecnico del CSTB:** Primer: resina ARCAROOF diluita con il 40% d'acqua. Asciugatura 24 ore. Impermeabilizzazione (1^o strato): resina ARCAROOF applicata alla quantità di 1.5 kg/m², fresco su fresco: applicazione di 800 g/m², poi telo diretto con ARCAREPEL - 15 e applicazione di 700 g/m². Finitura (2^o strato): resina ARCAROOF applicata alla quantità di 1 kg/m², applicazione dopo 24 ore di asciugatura del 1^o strato, circa 2 litri /m² (2.5 kg/m²) per 2 strati.

Fiche technique disponible sur QR code ou sur maison-etanche.com/fr
Scheda tecnica disponibile su codice QR o su maison-etanche.com/it
Ficha técnica disponible en código QR o en maison-etanche.com/es

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 00 33 (0)4.42.01.48.65
Email: contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)



ÉTANCHÉITÉ TOITURE

IMPERMEABILIZZAZIONE TETTO

IMPERMEABILIZACIÓN TEJADOS

ARCAFILM / ARCAROOF



ANTI
INFILTRATION
ADHÈRE SUR TOUT
SUPPORT

ANTI INFILTRAZIONE
ADERISCE A QUALSIASI SUPPORTO
ANTI INFILTRACIÓN
ADHIERE A CUALQUIER SOPORTE

0.75L - 2.5L - 10L



ES : APLICACIÓN: (el soporte debe tener una pendiente, no estancamiento de agua).

Herramientas: brocha, rodillo de poliámda de pelo largo, pincel. Aplicar como una pintura sobre cualquier fondo sano, desinfectado, seco, limpio y coherente. En fondos tradicionales: 1^ª capa diluida al 40% con agua para fijar el fondo, seguida de 2 capas de producto puro. En caso de concretos recientes, tratar el soporte antes de aplicar ARCAROOF. Usar una banda de armadura de poliéster (ARCAREL - 15) empotrada entre dos capas de ARCAROOF puro en ángulos y en caso de fisuras importantes. Limpieza de herramientas con agua, inmediatamente después de usar. Diluyente: Agua. **SECADO:** Secado (20°C): 6 horas. Recubrible: mínimo 24 horas. **CONSUMO:** En promedio, imprimación (primaria) + 2 capas puras: 1.2 litros por m², 1.5 litros por m² en caso de un entelado generalizado con ARCAREPEL - 15. **Consumo recomendado en el marco del aviso técnico del CSTB:** Primario: resina ARCAROOF diluida con 40% de agua. Secado 24 h. Impermeabilización (1^ª capa): resina ARCAROOF aplicada a razón de 1.5 kg/m², fresco sobre fresco: aplicación de 800 g/m², luego entelado directo con ARCAREPEL - 15 y aplicación de 700 g/m². Acabado (2^ª capa): resina ARCAROOF aplicada a razón de 1 kg/m², aplicación después de 24h de secado de la 1^ª capa, es decir, aproximadamente 2 litros /m² (2.5 kg/m²) para 2 capas.

FR : Contient un biocide (agent conservateur). Contient masse de réaction de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisothiazolin-3-one. Peut produire une réaction allergique. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. Tenir hors de portée des enfants.

IT : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one; 1,2-benzisotiazolin-3-one. Può provocare una reazione allergica. Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ES : Contiene un biocida (agente conservante). Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), mezcla de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-4-isotiazolin-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona; 1,2-benzisotiazolin-3-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol o la niebla. Mantener fuera del alcance de los niños.

Composés organiques volatils (COV). Valeur limite UE de ce produit phase aqueuse PA / cati : 140 g / l en 2010. Ce produit contient au maximum 15 g / l de COV. Composés organiques volatils (COV). Limite massima UE per questo prodotto in fase acquosa PA / cati: 140 g / l nel 2010. Questo prodotto contiene al massimo 15 g / l di COV. Compuestos orgánicos volátiles (COV). Valor límite de la UE para este producto en fase acuosa PA / cati: 140 g / l en 2010. Este producto contiene un máximo de 15 g / l de COV.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie. Contribuite alla protezione dell'ambiente non gettando i residui nelle acque reflue e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta rifiuti. Contribuya a la preservación del medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



SECCHIO - CUBO FE40- Acciaio - Raccolta differenziata. Controlla le linee guida del tuo comune locale.

v6.2