

APPLICATION : Préparation du support : Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimale et durable : • Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage • Détruire les dépôts verts avec notre TRAITEMENT FONGICIDE.

COQUE POLYESTER : • Bien dépolir au papier 80.
• Nettoyer au nettoyant peinture epoxy.
• Appliquer 1 couche de primaire époxy ARCAPRIMER 100 de 200 g par m². Séchage 6-12h (ne pas attendre plus de 48h)

MISE EN ŒUVRE : Préparation de la peinture piscine
Bien homogénéiser avec un agitateur électrique. Pour l'emploi du conditionnement de 20kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application. Verser toujours la peinture dans un récipient adapté. Toujours travailler à partir d'un camion, auge, gamate et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

Application de la peinture piscine
Appliquer la 1ère couche de peinture. Après 2 à 3 heures (pas plus tard que 4 heures), appliquer la 2ème couche de peinture. Une fois de plus laisser 2 à 3 heures pour le séchage (pas plus de 4 heures) et appliquer la 3ème couche de peinture si nécessaire.
OUTILS REQUIS: - rouleau polyamide de 180 mm ou 100 mm - pinceau plat 60 mm mini
- Par projection au Pistolet Airless, pour les surfaces déagagées.

CONSUMMATION : 0,150 à 0,200 kg/m² par couche.

SÉCHAGE : La mise en eau effective des piscines doit intervenir au minimum après un séchage d'au moins 7 jours, à 20°C et 50% HR. Durant ce délai, il y a lieu d'éviter tout contact avec l'eau, des pollutions ou des graisses, qui altéreraient le coloris et l'aspect du revêtement final.

RECOMMANDATIONS : La température durant l'application et le séchage doit être comprise entre 5°C et 30°C. Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage. Ne pas appliquer sur un support présentant un taux d'humidité supérieur à 5%. Ne pas jeter directement des galets de chlore sur le revêtement, utilisez des paniers diffuseur ou le panier des skimmers.

CONSERVATION : Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 12 mois.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle:
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

APPLICATION : Préparation du support : Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimale et durable : • Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage • Détruire les dépôts verts avec notre TRAITEMENT FONGICIDE.

COQUE POLYESTER : • Bien dépolir au papier 80.
• Nettoyer au nettoyant peinture epoxy.
• Appliquer 1 couche de primaire époxy ARCAPRIMER 100 de 200 g par m². Séchage 6-12h (ne pas attendre plus de 48h)

MISE EN ŒUVRE : Préparation de la peinture piscine
Bien homogénéiser avec un agitateur électrique. Pour l'emploi du conditionnement de 20kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application. Verser toujours la peinture dans un récipient adapté. Toujours travailler à partir d'un camion, auge, gamate et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

Application de la peinture piscine
Appliquer la 1ère couche de peinture. Après 2 à 3 heures (pas plus tard que 4 heures), appliquer la 2ème couche de peinture. Une fois de plus laisser 2 à 3 heures pour le séchage (pas plus de 4 heures) et appliquer la 3ème couche de peinture si nécessaire.
OUTILS REQUIS: - rouleau polyamide de 180 mm ou 100 mm - pinceau plat 60 mm mini
- Par projection au Pistolet Airless, pour les surfaces déagagées.

CONSUMMATION : 0,150 à 0,200 kg/m² par couche.

SÉCHAGE : La mise en eau effective des piscines doit intervenir au minimum après un séchage d'au moins 7 jours, à 20°C et 50% HR. Durant ce délai, il y a lieu d'éviter tout contact avec l'eau, des pollutions ou des graisses, qui altéreraient le coloris et l'aspect du revêtement final.

RECOMMANDATIONS : La température durant l'application et le séchage doit être comprise entre 5°C et 30°C. Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage. Ne pas appliquer sur un support présentant un taux d'humidité supérieur à 5%. Ne pas jeter directement des galets de chlore sur le revêtement, utilisez des paniers diffuseur ou le panier des skimmers.

CONSERVATION : Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 12 mois.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle:
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.

APPLICATION : Préparation du support : Une préparation minutieuse des supports est essentielle pour une réalisation optimale et durable : • Eliminer les parties non adhérentes par grattage, brossage ou lavage • Détruire les dépôts verts avec notre TRAITEMENT FONGICIDE.

COQUE POLYESTER : • Bien dépolir au papier 80.
• Nettoyer au nettoyant peinture epoxy.
• Appliquer 1 couche de primaire époxy ARCAPRIMER 100 de 200 g par m². Séchage 6-12h (ne pas attendre plus de 48h)

MISE EN ŒUVRE : Préparation de la peinture piscine
Bien homogénéiser avec un agitateur électrique. Pour l'emploi du conditionnement de 20kg, il y a lieu de prévoir une ré-homogénéisation durant l'application. Verser toujours la peinture dans un récipient adapté. Toujours travailler à partir d'un camion, auge, gamate et non pas à partir d'une flaque déposée sur la surface.

Application de la peinture piscine
Appliquer la 1ère couche de peinture. Après 2 à 3 heures (pas plus tard que 4 heures), appliquer la 2ème couche de peinture. Une fois de plus laisser 2 à 3 heures pour le séchage (pas plus de 4 heures) et appliquer la 3ème couche de peinture si nécessaire.
OUTILS REQUIS: - rouleau polyamide de 180 mm ou 100 mm - pinceau plat 60 mm mini
- Par projection au Pistolet Airless, pour les surfaces déagagées.

CONSUMMATION : 0,150 à 0,200 kg/m² par couche.

SÉCHAGE : La mise en eau effective des piscines doit intervenir au minimum après un séchage d'au moins 7 jours, à 20°C et 50% HR. Durant ce délai, il y a lieu d'éviter tout contact avec l'eau, des pollutions ou des graisses, qui altéreraient le coloris et l'aspect du revêtement final.

RECOMMANDATIONS : La température durant l'application et le séchage doit être comprise entre 5°C et 30°C. Les basses températures retardent le séchage alors que les hautes températures accélèrent le séchage. Ne pas appliquer sur un support présentant un taux d'humidité supérieur à 5%. Ne pas jeter directement des galets de chlore sur le revêtement, utilisez des paniers diffuseur ou le panier des skimmers.

CONSERVATION : Le produit doit être stocké à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré. Les produits doivent rester dans leur emballage d'origine non ouverts, portant le nom du fabricant, la désignation du produit, le numéro de lot et les étiquettes de précaution d'application. Dans ces conditions, la qualité du produit est garantie en emballage d'origine pendant 12 mois.

Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle:
www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.



Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.



PEINTURE PISCINE COQUE POLYESTER

ARCAPISCINE COQUE POLYESTER

PISCINE & BASSIN

RÉSISTE À TOUS LES TRAITEMENTS D'EAU

DURE JUSQU'À 15 ANS



GHS02



GHS07



GHS08



DANGER

Contient : Masse réactionnelle de l'éthylbenzène

et du m-xylène et du p-xylène. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards, aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. UFI: F59M-5UXF-ET4V-RBHE UN1866

Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/ cat1 : 500 g/l en 2010 Ce produit contient au maximum 498 g/l de COV

**ARCANE INDUSTRIES**
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

5KG



PEINTURE PISCINE COQUE POLYESTER

ARCAPISCINE COQUE POLYESTER

PISCINE & BASSIN

RÉSISTE À TOUS LES TRAITEMENTS D'EAU

DURE JUSQU'À 15 ANS



GHS02



GHS07



GHS08



DANGER

Contient : Masse réactionnelle de l'éthylbenzène

et du m-xylène et du p-xylène. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards, aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. UFI: F59M-5UXF-ET4V-RBHE UN1866

Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/ cat1 : 500 g/l en 2010 Ce produit contient au maximum 498 g/l de COV

**ARCANE INDUSTRIES**
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

5KG



PEINTURE PISCINE COQUE POLYESTER

ARCAPISCINE COQUE POLYESTER

PISCINE & BASSIN

RÉSISTE À TOUS LES TRAITEMENTS D'EAU

DURE JUSQU'À 15 ANS



GHS02



GHS07



GHS08



DANGER

Contient : Masse réactionnelle de l'éthylbenzène

et du m-xylène et du p-xylène. Liquide et vapeurs inflammables. Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter de respirer les poussières, vapeurs, gaz, fumées, brouillards, aérosols. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, un équipement de protection du visage, une protection auditive. EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin. Rincer la bouche. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Éliminer le contenu et le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale, régionale, nationale et/ou internationale. Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards. UFI: F59M-5UXF-ET4V-RBHE UN1866

Composés organiques volatils (COV) : Valeur limite UE de ce produit phase solvant PS/ cat1 : 500 g/l en 2010 Ce produit contient au maximum 498 g/l de COV

**ARCANE INDUSTRIES**
Z.I. Les Paluds - 222 avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE CEDEX - FRANCE
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)

5KG