DEFINITION ET PRESENTATION DU PRODUIT : • La peinture polyuréthane SOLTHANE est un revêtement polyurétane solvanté et non jaunissant pour sols, murs et tous supports non déformables.
• La peinture polyuréthane SOLTHANE se présente sous la forme d'un kit prédosé contenant 2 composants. SOLTHANE présente une bonne protection à l'abrasion et aux agressions chimiques dans le domaine des sols industriels, entrepôts, parking, garages... SOLTHANE est applicable comme finition des systèmes époxy ou polyuréthane en horizontal et vertical.
MISE EN OEUVRE : Préparation des supports : Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, dégraissées, dépoussiérées et adhérentes. Pour une bonne adhérence et une longévité accrue du SOLTHANE, il est nécessaire de bien préparer le support : Support béton : • Le support doit être propre, sain, sans laitance (couche superficielle friable qui se forme lors des séchages des bétons) ni remontées capillaires. • Les bétons doivent être âgés d'au moins 28 jours. • La teneur en eau libre doit être inférieure à 4% de la masse sèche. • Le support doit présenter une résistance en compression = 25 MPa et en traction = 1 MPa. • Préparer le support par tous moyens mécaniques appropriés tel que sablage, ponçage, lavage haute pression. Nettoyer la surface au jet pour chasser toutes les particules, puis laisser sécher. Nettoyer pour enlever les tâches et neutraliser l'alcalinité du béton (appliquer sur la surface alcaline le décapant voile ciment Arcane pour neutraliser le pH et éliminer les remontées de laitance) puis rincer abondamment à l'eau claire jusqu'à disparition totale de la mousse. Laisser sécher à coeur. Passer l'aspirateur et appliquer. • Application du Fixateur Epoxy Arcane selon nos préconisations : laisser sécher minimum 24h et maximum 48h après application du fixateur.**Préparation du produit :** • Mélanger la totalité des deux composants (ou partie des 2 composants en respectant les proportions en poids : 1 poids de durcisseur pour 2.33 poids de résine soit 30% de durcisseur pour 70% de résine) à l'aide d'un agitateur électrique • Laisser reposer 2 min.
Application : • Outil : brosse, rouleau ou au pistolet en couches croisées de façon uniforme. • Nettoyer les outils au : diluant époxy.
Conditions d'application : • Température d'application : +5°C à +30°C. • Hygrométrie de 80% maxi. • La température devra être supérieure de 3°C au point de rosée.
DÉLAIS DE MISE EN OEUVRE À +20°C : Durée pratique d'utilisation : 2h à 20°C.
• délai hors poussière : 1 h 30 à +20°C. • sec au toucher : 10 h 30 à +20°C. • sec au dur : 21 h à +20°C. • délai de recouvrement : 12 heures à 3 jours.
• délai de mise en service : - Circulation piétonne : 3 jours. - Fort trafic : 5 jours. - contact avec les liquides agressifs : 7 jours.
Stockage et conservation : Se conserve 1 an dans son emballage d'origine fermé et stocké à l'abri du gel et de la chaleur.
CONSOMMATION : Primaire fixateur époxy : 300g / m² sur béton, 150g / m² sur carrelage.
Solthane : Sur béton en horizontal : 2 couches de 200 g/m² (épaisseur : 110 µ sec).
Sur support non absorbant : 2 couches de 200 g/m² (épaisseur : 110 µ sec).
CONDITIONNEMENT : Kit de 5 kg : Comp. A = bidon de 3.5 kg - Comp. B = bidon de 1,5 kg.
Kit de 25 kg : Comp. A = bidon de 17,5 kg - Comp. B = bidon de 7,5 kg.
COMP A : Résine / COMP B : Durcisseur.

FR : Consultez la fiche technique complète sur notre boutique officielle : www.maison-etanche.com ou scannez le QR code.
IT: Consultate la scheda tecnica completa sul nostro negozio ufficiale: www.maison-etanche.com/it o scansionate il codice QR.
ES: Consulte la ficha técnica completa en nuestra tienda oficial: www.maison-etanche.com/es o escanee el código QR.

ARCANE INDUSTRIES
Z.I. Les Paluds - 222, avenue de la Fleuride
13782 AUBAGNE cedex - France
Tél : 04.42.01.48.65
Email : contact@arcane-industries.fr
(En cas de réclamation, merci de mentionner le numéro de lot)
(In caso di reclamo, si prega di indicare il numero di lotto)
(En caso de reclamación, por favor mencione el número de lote)

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidus à l'égout et en apportant vos emballages vides dans une déchetterie.
Contribuite a preservare l'ambiente non gettando residui nella fognatura e portando i vostri imballaggi vuoti in un centro di raccolta.
Contribuya a preservar el medio ambiente no arrojando residuos al alcantarillado y llevando sus envases vacíos a un punto limpio.



PEINTURE SOL EXTÉRIEUR
PITTURA PAVIMENTO ESTERNO
PINTURA SUELOS EXTERIORES

SOLTHANE - 153

NON JAUNISSANTE
POUR SUPPORT NON DÉFORMABLE
BI-COMPOSANTS
NON INGIALLENTE

PER SUPPORTI NON DEFORMABILI
BI-COMPONENTI

NON AMARILLEANTE
PARA SUPERFICIES NON DEFORMABLES
BI-COMPONENTES

COMPOSANT / COMPONENTE A

FR : COMP A : Danger - Matière solide inflammable. Risque avéré d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (par inhalation). Contient: QUARTZ ALVEOLAIRE (FRACTION FINE DE LA SILICE CRISTALLINE). Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer cette poussière. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Consulter un médecin en cas de malaise. Eliminer le contenu/récipient dans un point de collecte de déchets approprié. Ne pas respirer les poussières ou les brouillards. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

IT: COMP A : Pericolo - Solido infiammabile. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta (se inalato). Contiene: QUARTZ. Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri. Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. In caso di malessere, consultare un medico. Smaltire il contenuto/contenitore in un punto di raccolta dei rifiuti appropriato. Non respirare le polveri o le nebbie. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

ES: COMP A : Peligro - Sólido inflamable. Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas (en caso de inhalación). Contiene: QUARTZ. ¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Consultar a un médico en caso de malestar. Desechar el contenido/recipiente en un punto de recogida de residuos adecuado. No respirar polvos o nieblas. No comer, beber ni fumar durante su utilización.

UFI : SCHF-3432-N00R-5YK9

Valeur limite UE pour ce produit (CAT A/j) : 500 g/l (2010). Ce produit contient au max 312 g/l COV. Valore limite UE per questo prodotto (CAT A/j): 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 312 g/l di COV. Valor límite UE para este producto (CAT A/j): 500 g/l (2010). Este producto contiene como máximo 312 g/l de COV.

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). *Informations sul livello di emissione di sostanze volatili nell'aria interna, che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala di classe che va da A+ (emissioni molto basse) a C (emissioni elevate). *Información sobre el nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior, que presentan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ (emisiones muy bajas) a C (emisiones altas).

SECCHIO FE40
Acciaio - Raccolta differenziata.
Controlla le linee guida del tuo comune locale.

40
FE

Composant / Componente A : 3.5kg ☐
17.5kg ☐

V20.1